

Vælg de rigtige vinduer og døre

Vinduer og døre skal vælges i en kvalitet, der passer til placeringen og de påvirkninger, de udsættes for, således at de med en normal vedligeholdelse kan holde mindst 40-50 år. Producenterne bør klassificere vinduer og døre, så også uprofessionelle kan vælge de rigtige.



Fyrretræsvinduer og døre bør som minimum opfylde VSO's tekniske bestemmelser, og på udsatte placeringer bør de være af rent kerne-træ.

Lyshullerne i vore boliger, også kaldet døre og vinduer, skal opfylde mange krav.

De skal:

- skabe adgang og lys til boligerne,
- tilpasses byggeriets arkitektur med hensyn til dimensioner, profiler og materialer,
- være klimaskærm og beskytte boligerne mod vejrliget,
- have minimalt behov for drift og vedligehold, og
- have en levetid, der svarer til facadens levetid.

Medens de to førstnævnte krav er helt individuelle for det enkelte byggeri, er de tre sidstnævnte krav mere generelle.

Der vælges normalt vinduer og døre af følgende materialer:

- hårdttræ,
- alu-profiler og fyrretræ,
- plastprofiler
- fyrretræ.

Hårdttræ som mahogni og teak kræver et minimum af vedligehold og har lang levetid.



Kombinationen af alu-profiler og fyrretræ er forholdsvis ny, og der er hidtil kun gode erfaringer, der giver håb om et minimum af vedligehold og lang levetid.

Plast kræver minimalt vedligehold og har lang levetid. Der er mindst 20 års erfaringer med plastvinduer og -døre, der stadig fungerer uden problemer bortset fra, at overfladerne bliver "kedelige", og at nogle elementer skal udskiftes, fordi beslagene bliver ødelagt.

Men en del fyrretræsvinduer og -døre, der blev produceret før midten af 1990'erne, har krævet et stort vedligehold og haft en meget kort levetid. Problemerne skyldes især, at trækkvaliteten primært var splinttræ, og at der blev malet med en vandbase-ret maling, som tillader vand at trænge ind, men ikke at fordampe ud igen. Specielt bundstykkerne rådner allerede efter 8-12 år, hvis disse vinduer ikke er beskyttet af udhæng og ikke er trukket tilbage fra facaden.

De nyeste fyrretræsvinduer og -døre er formentlig meget bedre og har lang levetid, da vinduesproducenterne selv fra midt i 1990'erne skærpede kravene til trækkvaliteten, så at der nu primært anvendes kernetræ.

Den seneste udvikling er, at en del vinduesproducenter selv har øget kravet om anvendelsen af kernetræ til tæt mod 100%. Disse elementer markedsføres som 2-Øko elementer. Hvis det kombineres med en oliebaseeret overfladebehandling, som f.eks. linolie-maling, vil kvaliteten efter fondens vurdering være optimeret.